

Assunto: Vidrados de cádmio e selénio

A Vitricer Lda, informa que os vidrados abaixo discriminados, apresentam a seguinte composição química:

Ref ¹	SiO ₂	Al ₂ O ₃	B ₂ O ₃	RO	R ₂ O	TiO ₂	PbO	CdO	SeO ₂
E-900/680(Vermelho)	a	b	b	m	m	b	<3	1,1	0,06
E-900/689(Amarlo)	a	b	b	m	m	b	<3	1,4	<0,01
E-900/702(Verde)	a	b	b	m	m	b	<3	1,4	<0,01
VC-7345(Laranja)	a	b	b	m	m	b	<3	1,25	<0,05

Legenda:

a ALTO TEOR EM> 40%

m MÉDIO TEOR EM ... (10% < 40%)

b BAIXO TEOR EM< 10%

Nota: Estes vidrados contêm silicatos de chumbo, e/ou cádmio, e/ou selénio, sem os quais não é possível obter os diversos efeitos reactivos.

Para quaisquer dúvidas surgidas sobre os valores ou utilização deste produto, deve ser consultada a nossa equipa técnica que com todo o prazer, explicará todos os pormenores.

VITRICER
Fritas e Vidros Cerâmicos, Lda
Tel: 234 529 271 Fax: 234 529 271
Vale Minhoto - Lourinho 17
3854-909 ALBERGARIA-A-VELHA
NIPC 500 976 899

APARTADO 17 - VALE MINHOTO
3854-909 ALBERGARIA-A-VELHA

TELEFONE: 234 529 270
FAX: 234 529 271
E-mail: vitricer@mail.telepac.pt
Social 199.519,16 €

Contribuinte n.º 500 976 899

Reg.C.R.C. de Ald-a-Velha n.º 204

Soc. Por Quotas Capital